CARLS 45
Fiche technique

DIN 18 032

EN 71/3

Description

Carl's 45 est une huile spécialement conçue pour la protection des parquets soumis à un fort trafic. Composée à 45% d'huile de pin, **Carl's 45** est polyvalente, d'une grande facilité d'utilisation et offre de très bonnes qualités de garnissage et d'imprégnation.

Domaine d'utilisation

Carl's 45 est une huile destinée à protéger les parquets et autres surfaces en bois en intérieur par saturation. Le type de protection ainsi que la facilité d'utilisation font que **Carl's 45** est particulièrement recommandé sur des surfaces importantes et soumises à un fort trafic ou un grand passage.
Carl's 45 est également adapté aux parquets dont on souhaite conserver l'aspect naturel.

Mode d'emploi

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse.

Carl's 45 peut être appliquée avec un balai éponge, au rouleau ou à la brosse :

- ⇨ Appliquer l'huile en couche épaisse afin d'obtenir un effet de surface « mouillée ».
- ⇨ Après 20 minutes, étaler l'excédent d'huile vers les zones de parquet plus absorbantes. Il pourra être nécessaire d'ajouter un peu d'huile afin d'obtenir une finition régulière.
- ⇨ Laisser le bois s'imprégner d'huile pendant environ 30 à 45 minutes

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne laissez pas sécher l'huile complètement.

- ⇨ Répéter ce traitement jusqu'à saturation de la surface. Le nombre de couches dépendra de la nature du bois, en général 2 à 3 couches sont suffisantes.
- ⇨ 30 à 45 minutes environ après application de la dernière couche, polir à la monobrosse équipée d'un pad brun.
- ⇨ Sécher les traces d'huile avec une spatule en caoutchouc ou un linge en coton.

REMARQUE : Il est important de retirer les excédents d'huile car sinon ils seront visibles après le polissage.

- ⇨ Laisser sécher pendant 12 à 24 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.
- ⇨ Enfin, polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.

Si des traces en spirale apparaissent ou si on souhaite une surface plus brillante, polir à nouveau en équipant la monobrosse d'un chiffon en coton.
Si des traces de raccord sont visibles, imbiber le chiffon avec un peu de **Carl's 45**, le placer sous la monobrosse et repolir. Laisser sécher pendant une heure avant de faire un dernier polissage avec la monobrosse équipée d'un pad rouge..

REMARQUE : ne jamais diluer Carl's 45.

Propriétés

Carl's 45 est une protection efficace et naturelle qui offre de nombreuse qualités :

- ⇨ **Carl's 45** laisse un aspect naturel au parquet
- ⇨ **Carl's 45** est fluide et pénètre facilement dans le bois en favorisant une protection en profondeur.

Outils d'application

Balai éponge, rouleau ou brosse, chiffon en coton, monobrosse pour polissage (150 tr/min).
REMARQUE : Les outils d'application et autres matériaux utilisés doivent être placés dans de l'eau ou dans un bocal fermé afin d'éviter tout risque d'auto combustion.

Données technique

Consommation	Selon la nature du bois, 1 litre pour 6 à 8 m² saturés et non par couche	Conditionnement	Bidon de 1 ou de 5 litres
Temps de séchage	24 heures	Conservation	2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel
Outil d'application	Rouleau ou brosse	Liant	Huile de pin de Scandinavie
Inflammabilité	Oui		

Bona®